



R.PUR ULTRAGLASS

RÉSINE DE FINITION INCOLORE POLYASPARTIQUE SANS SOLVANT

Résine de finition incolore polyaspartique sans solvant pour sols décoratifs intérieurs et extérieurs, permettant une remise en circulation très rapide.

Usages et destination

- Vernis de finition brillant, non jaunissant, incolore pour l'intérieur et l'extérieur offrant une résistance mécanique exceptionnelle.
- Résine destinée à l'enrobage et à la fermeture des sols décoratifs à base d'agrégats colorés.

MISE EN ŒUVRE

Avant toute mise en œuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres.

Se référer au DTU 59.3.

- Conditions d'application:
 - Température entre +5°C et 35°C
 - Humidité relative : maximum 80 %
- Le mélange de la base et du durcisseur devra impérativement être effectué à l'aide d'un agitateur mécanique à faible vitesse.
- L'application se fait en générale au rouleau en version vernis et à l'aide d'une raclette caoutchouc pour les sols décoratifs.
- La consommation habituelle est de 150 g/m² par couche au rouleau, jusqu'à 600 g à la raclette ou à la lisseuse métallique dans le cadre de la fermeture d'un sol résine décoratif.
- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Nettoyage des outils à l'aide de notre solvant RSOLV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	Résine polyaspartique sans solvant
NORME AFNOR ✓	NFT 36005 famille 1 classe 6a
PRÉSENTATION	Revêtement bi-composants
PROPORTION DU MÉLANGE	Base/durcisseur = 1.5/1 (en poids); 1.6/1 (en volume)
ASPECT FINAL	incolore et brillant
DURÉE DE VIE DU MÉLANGE	25 minutes à 20°C
EXTRAIT SEC	95 % (± 2 %) en poids - 94 % (± 2 %) en volume
DENSITÉ	1.07 (± 0,05)
SÉCHAGE	Hors poussière : mini 1 heure - Recouvrable : 1 h 30 - maxi 24 h Circulable : 4 h
C.O.V	65 g/L (catégorie A/j : valeur limite 500 g/L)



CONDITIONNEMENT / STOCKAGE

- Ensemble de 5 kg - base 3kg / durcisseur 2 kg.
- Ensemble de 10 kg - base 6 kg / durcisseur 4 kg.
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine, non ouvert et stocké dans un local tempéré.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Un partenaire actif pour la réalisation de vos chantiers

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art. Prière de consulter les fiches de données de sécurité. © Rsol - décembre 2015.



EXPERTISE - QUALITÉ - SERVICE