

ADDITIFS ANTI-GLISSANTS POUR REVÊTEMENTS DE SOL

POUDRE ANTIDÉRAPANTE (1) & MICROBILLES DE VERRE 90-150 (2)

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- (1) Poudre à base de polyéthylène haute densité permettant de réaliser des sols anti glissants.
- (2) Mélange de microbilles de verre pleines, de granulométrie 90-150 µm, permettant de réaliser des sols anti glissants.
- Peut être incorporé dans tout type de peinture et vernis, en phase aqueuse ou en phase solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

- (1) S'utilise avec tous les produits filmogènes ou semi-épais (R.KYD, R.POX 500, R.THANE100-110-120, R.POX O, ULTRADIAM...).
- (2) S'utilise avec tous les produits filmogènes (R.KYD, R.THANE100-110-120, R.POX O, ULTRADIAM...).

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

- Bonne résistance mécanique.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Reste en suspension dans la peinture, ne sédimente pas.
- Matériau inerte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	POUDRE ANTI-DÉRAPANTE	MICRO-BILLES DE VERRE
Composition	Polyéthylène haute densité	Microbilles de verre pleines
Présentation	Poudre	Poudre
Densité (20°C)	1.10	2.50
Point éclair	Sans objet	Sans objet
Consommation	De 2 à 5 % selon rugosité recherchée	De 2 à 5 % selon rugosité recherchée
Couleur	Blanc	Blanc
Durée de conservation	Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré	
Conditionnement	Sac de 20 kg	Sac de 25 kg

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

- Les conditions d'application seront celles du produit auquel il est associé.
- **Application**

La charge anti glissante doit être incorporée sous agitation lente (300/500 tr/mn) dans la peinture ou le vernis.

Dans le cas d'un revêtement bi composant, la charge anti glissante sera incorporée dans la base avant l'ajout du durcisseur.

RÉGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © RSOL - Avril 2022.



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.

RSOL - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 00 - Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 09 - www.rsol.fr