

# SILICES

## CHARGES RECONSTITUÉES OU NATURELLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSINES

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Charge minérale destinée à entrer dans la composition de systèmes autolissants ou antidérapants à base de résine.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Primaire chargé.
- Tiré à zéro.
- Semi-lisse.
- Autolissant.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Dioxyde de Silicium (SiO <sub>2</sub> ) > 96%					
Présentation	Charge recomposée à base de sable et quartz					
	Silice 0,1 – 0,3 mm « HN 34 ou F 15 »	Silice 0,2 – 0,6 mm « HN 31 ou F 25 »	Silice 0,4 – 0,8 mm « HN ou F 35 »	Silice 0,6 – 1,6 mm « HN ou G 2 »	Silice autolissant	Silice Mortier
20-50 µm					23,3%	
50-80 µm					6,3%	4,7%
80-100 µm					3,3%	0,9%
100-125 µm	3,3%				5,5%	2,3%
125-160 µm	11,0%	0,6%			8,3%	5,2%
160-200 µm	22,4%	0,9%	0,1%		11,4%	5,9%
200-250 µm	36,7%	6%	0,1%		16,8%	6,3%
250-315 µm	22,3%	23,7%	0,1%		18,3%	6,3%
315-400 µm	4,0%	42,4%	1,7%		6,7%	3,3%
400-500 µm	0,3%	24%	12,0%		0,1%	6,8%
500-630 µm		2,4%	28,8%	3,2%		7,8%
630-800 µm			46,7%	13,0%		9,6%
800-1000 µm			10,3%	40,4%		19,3%
1000-1250 µm			0%	29,5%		9,3%
1250-1600 µm				12,3%		7,0%
1600-2000 µm				0,2%		4,9%
> 2000 µm						0,4%
Densité apparente (20°C)	1,4					
Densité réelle	2,65					
Point éclair	Sans objet					
Consommation	Se reporter à la fiche technique du produit					
Couleur	Sable clair					
Durée de conservation	Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré					
Conditionnement	Sac de 25 kgs					

## SILICES

### MISE EN ŒUVRE

- Se reporter à la fiche technique du liant ou de la résine utilisé.

### RÉGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © RSOL - Avril 2022.



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.  
Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.

RSOL - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon  
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 00 - Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 09 - [www.rsol.fr](http://www.rsol.fr)