


R.POX AS AUTOLISSANT

REVÊTEMENT AUTOLISSANT ÉPOXY ANTISTATIQUE 1 À 2 MM



DESCRIPTIF DU SYSTÈME

Revêtement autolissant antistatique coloré à base de résine époxy, sans solvant, applicable de 1 à 2 mm d'épaisseur présentant une bonne conductivité électrique.

Le revêtement en épaisseur :

- de 1 mm est destiné à la protection des sols industriels à sollicitation moyenne faible.
- de 2 mm est destiné à la protection des sols industriels à sollicitation moyenne forte.

DOMAINES D'APPLICATION

R.POX AS AUTOLISSANT ep 1

Tous les lieux en intérieur où la conductivité électrique est recherchée ainsi que la résistance à l'usure. Le système est recommandé pour un trafic piéton ainsi que des charges légères.

Ce système est plus particulièrement recommandé dans les domaines suivants :

- Locaux à usage médical.
- Zones de fabrication d'appareil électrique et électronique.
- Laboratoires de fabrication.

R.POX AS AUTOLISSANT ep 2

Tous les lieux en intérieur où la conductivité électrique est recherchée ainsi que la résistance à l'usure et aux chocs. Le système est recommandé pour le trafic piéton ainsi que des charges moyennes.

Ce système est plus particulièrement recommandé dans les domaines suivants :

- Halls et ateliers de production dans l'industrie électrique.
- Locaux protégés contre les décharges électrostatiques.
- Sols d'ateliers de fabrication et de stockage dans toutes les industries produisant des charges électrostatiques.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Résine lisse et brillante esthétique disponible dans pratiquement toutes les teintes RAL.
- Bonne conductivité électrique.
- Bonnes résistances mécanique et chimique.

R.POX AS AUTOLISSANT

CONSOMMATION

DESCRIPTION	PRODUIT	ÉPAISSEUR mm	CONSOMMATION kg/m ²
R.POX AS AUTOLISSANT ep 1			
IMPRÉGNATION (option sur sols poreux)	R.POX LT 300	0,3	0,350
PRIMAIRE	R.POX LT 300	0,3	0,350
TRESSE CONDUCTRICE	Ruban de cuivre		
SOUS COUCHE CONDUCTRICE	R.POX AS PRIMAIRE	0,05	0,150
AUTOLISSANT ÉPOXY	R.POX AS LISS	1	1,35
R.POX AS LISS ep 2			
IMPRÉGNATION (option sur sols poreux)	R.POX LT 300	0,3	0,350
PRIMAIRE	R.POX LT 300	0,3	0,350
TRESSE CONDUCTRICE	Ruban de cuivre		
SOUS COUCHE CONDUCTRICE	R.POX AS PRIMAIRE	0,05	0,150
AUTOLISSANT ÉPOXY	R.POX AS LISS	2	2,70

IDENTIFICATION

DÉSIGNATION	R.POX LT 300		R.POX AS PRIMAIRE		R.POX AS LISS	
	BASE	DURCISSEUR	BASE	DURCISSEUR	BASE	DURCISSEUR
NATURE CHIMIQUE	Résine époxydique	Adduct de polyamine modifiée	Adduct de Polyamine modifiée	Résine époxydique	Résine Epoxydique formulée	Polyamine Cycloaliphatique
ASPECT	Liquide Incolore	Liquide légèrement ambré	Noir	Liquide jaunâtre	Selon la teinte choisie	Liquide jaunâtre
DENSITÉ (20°C)	1,12 - 1,14	1,01 - 1,03	1,20 - 1,22	1,12 - 1,14	1,43 - 1,46	1,03 - 1,06
VISCOSITÉ (mPa s à 25°C)	500 - 800	300 - 550		500 - 800	2800 - 3200	270 - 370
EXTRAIT SEC (%)	98 - 100	100	44 - 46	100	98 - 100	100
RAPPORT DE MÉLANGE BASE/DURCISSEUR (EN POIDS)	2 pour 1		5 pour 1		3,84 pour 1	

PROCÈS VERBAUX

- Comportement électrostatique :
Résistance à la terre : $R_g < 10^9 \Omega$ (NF EN 1081).
- Émission de COV dans l'air :
Rapport d'Essai RES 116319 B4 du SGS : **A+**.
- Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.



MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

• Les chapes neuves devront être coulées depuis au moins 28 jours. Les parties métalliques seront préalablement imprimées. Les surfaces à traiter devront être préparées mécaniquement par grenailage ou ponçage diamant afin d'obtenir des supports sains, secs et propres, exempts de traces d'huile et laitance pouvant nuire à l'adhérence du revêtement (se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d'une aspiration soignée. Les supports ne devront pas présenter de contre pression d'eau ou de condensation. En cas de sol humide ou sujet à des

remontées d'humidité, il sera indispensable de bloquer les supports avec notre système R.POX PARE VAPEUR avant mise en place du R.POX AS AUTOLISSANT.

Conditions d'application

- Les produits servant à la mise en œuvre du système R.POX AS AUTOLISSANT devront être stockés à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l'application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et +30°C.
- Humidité relative ambiante : maximum 80%.
- Humidité du support inférieure à 4% en poids.
- Température du support supérieure à 3°C du point de rosée.

R . P O X A S A U T O L I S S A N T

Mise en œuvre

Imprégnation : application en option, nécessaire uniquement en cas de sols poreux. Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc de notre liant R.POX LT 300 à raison de 300 à 400 g/m² environ la couche, suivant la porosité des supports.

Couche de primaire : application au rouleau ou à la raclette caoutchouc de notre liant R.POX LT 300 à raison de 300 à 400 g/m² environ la couche, suivant la porosité des supports.

Tresse conductrice : mise en place d'un ruban de cuivre conducteur adhésif directement sur le primaire durci. Ce ruban sera posé tous les 10 ml maximum, de manière à former une surface < 100 m² et relié à la terre par un électricien.

Couche de masse autolissante antistatique : mélanger soigneusement la base et le durcisseur du R.POX AS LISS à l'aide d'un agitateur mécanique à faible vitesse. Verser au sol et appliquer à l'aide d'une raclette crantée, ou d'une lisseuse métallique, à raison de :

- R.POX AS LISS ep 1 : 1,35 kg/m²
- R.POX AS LISS ep 2 : 2,70 kg/m²

Cette opération sera suivie en continu d'un débullage soigné à l'aide d'un rouleau débulleur.

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE

	IMPRÉGNATION	COUCHE DE PRIMAIRE	COUCHE DE FINITION AUTOLISSANTE
HORS POUSSIÈRE	12 heures	12 heures	8 heures
RECOUVRABLE	24 heures	24 heures	24 heures
TRAFIC LÉGER			36 heures
TRAFIC LOURD			7 jours

Ces valeurs sont données pour une température de 20°C et 65% d'humidité relative.

Attention : attendre au minimum 7 jours (après application de la dernière couche) avant de mettre le revêtement en contact avec de l'eau, ou des produits chimiques, sous peine d'obtenir des taches ou des décolorations indélébiles. En cas de déversement accidentel durant cette période de 7 jours, nettoyer immédiatement et sécher soigneusement la surface.

ENTRETIEN

• Les sols en résines synthétiques nécessitent un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial. Cet entretien sera réalisé, si possible, à l'aide d'une auto-laveuse munie de brosse nylon souple tournant à environ 150 tours/minute. Le détergent industriel spécial sols utilisé devra être

adapté pour une mise en œuvre mécanisée et son Ph, après dilution ne devra en aucun cas dépasser 8. Pour les zones fortement encrassées, les traces de pneus, etc., nous recommandons l'utilisation de notre produit d'entretien R.NET.

RÉGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés. Consulter la fiche de données de sécurité. © RSOL - Mai 2020.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art. Prière de consulter les fiches de données de sécurité.

RSOL - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 00 - Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 09 - www.rsol.fr